ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»
600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а
тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)
ООО «Сертификация продукции»
_____Брыченков А.Н.
«18» июня 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 7869 от «18» июня 2026 г.

Наименование объекта инспекции: Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ: перчатки одноразовые полиэтиленовые, нестерильные с маркировкой «ELEGREEN».

Заявитель: АО «ЭЛС»

Юридический адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Благодатная, д. 47, литер А, пом. 31-Н, Российская Федерация.

ИНН 7810727164 ОГРН 1187847103652

Производитель: «Хефей Рункун Фуд Пакаджин Текнолоджи Ко., ЛТД»

Юридический адрес: Комната 1006, 10th Этаж, Офисное Здание, # 40, Хенгда Централ Плаза, северо-западный угол улицы Мингуанг улицы и Шенгли улицы, Яохай район, Хефей город, Аньхой Провинция, Китай.

Адрес производства: Комната 1006, 10th Этаж, Офисное Здание, # 40, Хенгда Централ Плаза, северо-западный угол улицы Мингуанг улицы и Шенгли улицы, Яохай район, Хефей город, Аньхой Провинция, Китай.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 7970 от 17.06.2026 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 06.47-16.ПР-26 от «08» июня 2026 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
2. Акт отбора образцов;
3. Информационное письмо о составе продукции;
4. Макет этикетки;
5. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 10. «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде, обуви» и Раздел 16. «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».

Проведение экспертизы поручено: Врач по общей гигиене Кондрашин С.В.

Дата(ы) проведения инспекции: 17.06.2026 г.-18.06.2026 г.

В ходе экспертизы установлено:

Область применения продукции: для защиты рук от вредного воздействия химических веществ и загрязнений в быту, на производственных предприятиях, в том числе предприятиях пищевой промышленности.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлен читаемый образец потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Состав;
- Условия хранения;
- Наименование, юридический адрес производителя;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные импортера;
- Цвет;
- Количество в упаковке;
- Дата изготовления;
- Срок хранения;
- Номер партии.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 10 «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде, обуви» и Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 10 «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде, обуви» и Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 06.47-16.ПР-26 от «08» июня 2026 г., выданный: ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440), 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, представлены в таблице 1, 2 и 3.

Таблица 1 (Глава II раздел 16)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: перчатки одноразовые полиэтиленовые, нестерильные с маркировкой «EL-EGREEN»				
Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15%				
Запах	балл	ГОСТ Р 57164-2016	Не более 1	0
Привкус	-	ГОСТ Р 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Муть	-	ГОСТ 31868-2012	Не допускается	Отсутствует
Осадок	-	ГОСТ Р 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели Модельная среда: дистиллированная вода, насыщенность: 1 см³ модельного раствора на 2 см³ поверхности образца, Время экспозиции – 10 суток, температура: начальная – 80°С, (далее – комнатная)				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,02
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01

Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,0
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,001
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,03
Модельная среда – 0,3% раствор молочной кислоты				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,02
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,001
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,03
Модельная среда – 3,0 % раствор молочной кислоты				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,02
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,001
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,03
Модельная среда – 2% раствор лимонной кислоты				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,02
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	0,03±0,01
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	0,05±0,01
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,001
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,03
Модельная среда – 2% раствор уксусной кислоты, , содержащий 2% поваренной соли				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,02
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,001
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,03
Модельная среда: нерафинированное подсолнечное масло				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,02
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,001
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,03

Модельная среда – 96% раствор этилового спирта				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	0,02±0,01
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	0,04±0,01
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	0,07±0,02
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	0,03±0,01
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,001
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,03
Модельная среда – 5% раствор поваренной соли				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,01
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,02
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	0,04±0,01
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	0,02±0,01
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,05
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,05
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,001
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,03

Таблица 2 (Глава II Раздел 16)

Контролируемый показатель	Единицы измерения	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец: перчатки одноразовые полиэтиленовые, нестерильные с маркировкой «ELEGREEN»				
Органолептические показатели				
Органолептические показатели для воздушной вытяжек из материалов и изделий, с влажностью до 15%, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами				
Запах	-	Инструкция № 880-71	не допускается	отсутствует
Вкус	-	Инструкция № 880-71	не допускается	отсутствует
Цвет	-	Инструкция № 880-71	не допускается	отсутствует
Санитарно - химические миграционные показатели				
Модельная среда – воздушная среда				
Время экспозиции-48 часа. Температура в камере 24°С				
Соотношение площади поверхности образца к объему камеры = 1 м²/м³				
Формальдегид	мг/м³	ГОСТ 30255-2014	Не более 0,003	Менее 0,003*
Ацетальдегид	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 1,0	Менее 0,001*
Этилацетат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,100	Менее 0,001*
Бензол	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,100	Менее 0,010*
Фенол	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,003	Менее 0,001*
Ацетон	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,001*
Спирт метиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,500	Менее 0,010*
Спирт пропиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,300	Менее 0,030*
Спирт изопропиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,600	Менее 0,050*
Спирт бутиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,100	Менее 0,010*
Изобутиловый спирт	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,100	Менее 0,001*

Таблица 3 (Глава II Раздел 10)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: перчатки одноразовые полиэтиленовые, нестерильные с маркировкой «ELEGREEN»				
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия)				
Время экспозиции – 48 часов. Температура заливочного раствора 24°С				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,1
Формальдегид	мг/м³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,003	Менее 0,002
Спирт метиловый	мг/м³	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	Менее 0,1

Санитарно - химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°С Относительная влажность 45%, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,1
Формальдегид	мг/м^3	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,003	Менее 0,002
Спирт метиловый	мг/м^3	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	Менее 0,1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	94
Физико-гигиенические показатели				
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 15,0	Менее 2,0
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца изделия в естественных условиях	-	Инструкция № 880-71	Не более 2,0	отсутствует

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 10. «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде, обуви» и Раздел 16. «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Средства индивидуальной защиты рук от воды и нетоксичных веществ: перчатки одноразовые полиэтиленовые, нестерильные с маркировкой «ELEGREEN» **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 10. «Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде, обуви» и Раздел 16. «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».

Врач по общей гигиене _____ Кондрашин С.В.

Технический директор ОИ _____ Киселев А.Р.
(уполномоченное лицо)